

Auftragsverfahren und Verbrauch beim Spachtel-, Roll- und Streichverfahren

| Lacksystem / Verbrauch | Grundierung | Gesamtaufbau Decklack Normale Beanspruchung | Gesamtaufbau Decklack Stark bis sehr starke Beanspruchung | Auftragsgerät |
|--|--|--|---|---|
| Wasserlacke | ca. 2 x 40 g/m ² Spachtelgrund 1x ca. 100 g/m ² Rollgrund | ca. 2 x 130 g/m ² (260 g/m ²) | ca. 3 x 120 – 130 g/m ² (Gesamt mind. 400g/m ²) | IRSA Aqua Rolle IRSA Rapidspachtel rostfrei |
| Alkyd- und Kunstharze | ca. 80 – 100 g/m ² | ca. 2 x 100 – 120 g/m ² (Gesamt mind. 200 g/m ²) | ca. 3 x 100 – 120 g/m ² (Gesamt mind. 300 g/m ²) | IRSA Mohairwalze |
| Polyurethane | ca. 80 – 100 g/m ² 2 x Dickspachtel oder Universalgund 1 x 100 g/m ² Grundierung für IRSA Lack 2001 | Versiegelung / Decklack IRSA Lack 2001 | Mindestens 3 x nass in nass Gesamt mind. 350 g/m ² Mindestens 3 x a 100g/m ² Rollauftrag Gesamt mind. 400 g/m ² | IRSA Mohairwalze IRSA Rapidspachtel rostfrei |
| Öl / Wachs-systeme / Verbrauch (pro Auftrag) | Normal saugendes Holz oder anderes Material | Stark saugender Untergrund | Auftragsgerät | |
| Natura Hartöl | ca. 120 g/m ² | bis zu 400 g/m ² | IRSA Streichbürste IRSA Mohairwalze | |
| Öl-Harz-Imprägnierung | ca. 50 g/m ² | ca. 75 g/m ² | | |
| Hartöl Rapid | 1-2 x ca. 50 g/m ² | ca. 80 g/m ² | IRSA Streichbürste IRSA Mohairwalze | |
| Natura High-Solid Öl-wachs | ca. 20 g/m ² | bis 50 g/m ² | IRSA Rapidspachtel rostfrei | |
| HP-Öl High-Protection | ca. 30 g/m ² | ca. 80 g/m ² | | |
| Natura Hartwachs fest / flüssig farblos / farbig | ca. 30 g/m ² | ca. 60 g/m ² | maschinell Einschreibemaschine, weißes Pad IRSA Streichbürste IRSA Mohairwalze | |

IRSA®

Ihre professionelle Oberfläche