

IRSA НЕОЛЕН (IRSA NEOLEN) за бетонови стени и подове

Основа: Еднокомпонентно покритие за бетон на полиуретанова основа.

Форма на доставка:

IRSA НЕОЛЕН се доставя като готов за ползване/лакиране оцветен покриващ продукт. Предлага се в цветовете: безцветен, крем, светло сив, пясъчно жълт.

Области на приложение:

IRSA НЕОЛЕН се употребява като високо защитно покритие за всички видове влажни помещения, мазета, килери, гаражи, азбестов цимент, звукоизолиращи бетонови плочи, складове, индустриални зали и др. Изключително подходящ като изолация срещу влажност за подове и стени.

Качества:

Отлично изолиране на влажност – изключително издръжлив – много добра устойчивост – устойчив на пара под налягане - лесна обработка – IRSA НЕОЛЕН изгражда едновременно заключващ слой срещу всякакъв вид влажност и защитава всички бетонни части от разрушения от киселини, химикали и др.

Съхранение:

Добре затворени опаковките да се съхраняват на хладно и добре проветрено помещение. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около ½ година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребят за около 2 седмици.

Повърхност/Обработка:

IRSA НЕОЛЕН да се разбърка добре преди употреба! Продуктът може да бъде нанасян с мече, четка или да се шприцова. Пресен бетон или замаска да се лакират най-рано след 4-6 седмици. Повърхността трябва да бъде здрава, чиста, без следи от прах, суха и попиваща, без следи от мазнини, масла или подвижни остатъчни материали. Прекалено гладки или пък непочистени повърхности трябва да бъдат леко шлифовани. Бетонови повърхности или замаски да се изтъркват само с дървени или абразивни шайби. Циментовата кожа да се отстрани преди грундиране. Стари пластове, остатъчни масла или циментови остатъци и др. да се отстранят с телена четка.

Употреба/ Способ на лакиране/ Разход:

1. Слой: Нанася се 1 x IRSA НЕОЛЕН с мече или четка , разреден с 20% IRSA Специален разреждител, около 100-150 грама/кв.м.

2. Слой: След около 2 часа се нанася 1 x IRSA НЕОЛЕН в неразреден вид чрез мече или четка, около 150 грама/кв.м.

3. Слой: След около 4 часа: 1 x IRSA НЕОЛЕН в неразреден вид чрез мече или четка, около 150 грама/кв.м.

Работни уреди: IRSA четка за лакиране, мече от овча кожа или перлон

Важно:

Веднага след изсъхване на съответната ръка (на пипане да не лепи) да се нанесе следващият слой. Да се спазват посочените времена!

Цялостен разход- около 400 до 450 грама/кв.м.



Ihre professionelle Oberfläche

Примерен подход за нанасяне на продукта/разход:			
IRSA НЕОЛЕН	IRSA Специален разреждател	Достатъчни за:	
Времена на съхнене:			
1. Ръка да се разрежи с около 20% IRSA Специален разреждател.			
25 кг	5 Литра	около 200 кв.м.	около 2 часа
10 кг	2 Литра	около 80 кв. м.	
5 кг	1 Литър	около 40 кв.м.	
2. Ръка			
25 кг		около 165 кв.м.	около 4-8 часа
10 кг		около 65 кв. м.	
5 кг		около 33 кв.м.	
3. Ръка			
25 кг		около 165 кв.м.	около 3-5 дни до първата употреба
10 кг		около 65 кв. м.	
5 кг		около 33 кв.м.	

Внимание! Веднага след изсъхване на съответната ръка (на пипане да не лепи) да се нанесе следващият слой.

Разреждане/Почистващи препарати: Да се употребява предимно IRSA Специален разреждател.

Съхнене: След 3-4 часа повърхността не лепи. Максимално време между отделните слоеве 8 часа.

Работни инструменти: IRSA четка за лакиране, IRSA мохер-мече, от овча кожа или перлон.

Температура: Помещение/повърхност и IRSA НЕОЛЕН да не са под +15° C при обработката.

Опаковка: 30 Литра

Предпазни мерки: Да се спазват обичайните мерки за сигурност при работа с запалими течности.

Употребата на продукта да се съобрази с R- и S-указанията и класифицирането за клас на опасност върху етикетите и Информационните листа с мерки за сигурност.

VOC-класификация след 2007: Европейска директива 2004/42/2 A (i) 600; 500 гр/л < 500 гр/л

Обозначение:

2004/42	Година и номер на европейската директива
/2	Приложение 2
A	Част A
()	Категория на продукта
-;- гр/л	Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2. степен в гр/л
< -- гр/л	актуални VOC –стойности

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!