



IRSA BÜHNENLACK, schwarzdeckend, ultramatt, nicht reflektierend

Basis:

Einkomponenten Kunstharzsigel

Lieferform:

IRSA BÜHNENLACK wird als verarbeitungsfertige Holzversiegelung in schwarz ultramatt geliefert.

Einsatzgebiet:

für Bühnen; Fotostudios

Eigenschaften:

Durch die ultramatte Einstellung wird der Lichteinfall gebrochen und eine Spiegelung bzw. reflektierendes Licht weitgehendst vermieden.

Verarbeitung:

IRSA BÜHNENLACK wird als Grundierung und Deckbeschichtung eingesetzt.

Die zu versiegelnde Holzfläche muss trocken, sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Vor und während der Verarbeitung das Material gut aufrühren.

Bei Weichhölzern wie Tanne, Fichte oder Kiefer kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen können. Harz vor dem Versiegeln mit Verdünnung B abwaschen.

Versiegelungsaufbau/Verbrauch:

Grundierung:

1 x IRSA BÜHNENLACK im Roll- oder Streichverfahren auftragen, ca. 100 – 130 g/m²

Anschließend Zwischenschliff mit Körnung 150.

Deckschicht:

1 x IRSA BÜHNENLACK im Roll- oder Streichverfahren auftragen, ca. 100 – 130 g/m²

Vor der Überversiegelung muss die Oberfläche gleichmäßig trocken sein.

Gesamtverbrauch: ca. 200 – 260 g/m²

Trocknung:

Nach ca. 4 Stunden staubtrocken. Überstreichbar nach 24 Stunden. Voll belastbar nach 9 – 10 Tagen.

Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20° C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit). Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperatur, ebenso wie ein erhöhter Materialverbrauch, verzögern die Trocknung. Auf gute Lüftung (jedoch keine Zugluft) ist zu achten.

Verarbeitungstemperatur:

Raum/Untergrund und IRSA BÜHNENLACK nicht unter + 15° C

Verdünnung:

IRSA VERDÜNNUNG B.

Arbeitsgeräte:

IRSA bietet für den IRSA BÜHNENLACK besonders geeignete Arbeitsgeräte: IRSA MOHAIR-LACKROLLER oder IRSA STREICHBÜRSTE

Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeräten lässt sich ein einwandfreies Ergebnis erzielen.

Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Zeitungs- oder ähnlich saugfähigem Papier vorreinigen und anschließend gründlich mit IRSA VERDÜNNUNG B nachreinigen.

Pflege und Reinigung:

Der versiegelte Boden darf nur nebelfeucht gereinigt und nicht gepflegt werden, da Pflegemittel den Glanzgrad wieder erhöhen und mit Versiegelungen zu rechnen wäre. IRSA AQUA CLEANER 5000 verwenden.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Seite 2 / Technisches Datenblatt „IRSA Bühnenlack“ 05/2011

Vorsichtsmaßnahmen:

Die Vorschriften über den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten sind zu beachten.

Bitte beachten Sie die R- und S-Sätze, die Gefahrgutklassifizierung auf den Gebindeetiketten und die EG-Sicherheitsdatenblätter. Offene Flammen vermeiden.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebinde ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

VOC-Kennzeichnung ab 2007: 2004/42/II A (i) 600; 500 g/l ≤ 500 g/l

Erläuterung:

2004/42 = Jahr und Nummer der EU-Richtlinie

/2 = Anhang 2

A = Teil A

() = Produktunterkategorie

---,--- g/l = Grenzwert 1. Stufe bzw. Grenzwert 2. Stufe in g/l

< --- g/l = aktueller VOC-Wert