



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

12/2010

IRSA DICKSPACHTEL – lösemittelhaltige Spachtelgrundierung

Basis:

Mischpolymerisat

Lieferform:

IRSA DICKSPACHTEL wird als verarbeitungsfertige, zähfließende Spachtelmasse geliefert.

Einsatzgebiete:

IRSA DICKSPACHTEL dient als Grundierung für Parkett und Holz bei nachfolgender Versiegelung:
IRSA LACK 2001

Eigenschaften:

IRSA DICKSPACHTEL besitzt eine sehr hohe Füllkraft, ist schnelltrocknend und weist ein gutes Standvermögen auf. Die Verbindung zwischen Untergrund und nachfolgendem Anstrich ist ausgezeichnet. Die Belebung des Holzes ist gering.

Lagerfähigkeit:

Kühl und frostfrei lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebilde ca. 1/2 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

Verarbeitung:

IRSA DICKSPACHTEL vor der Verarbeitung gut umrühren.

Grundierungsaufbau/Verbrauch:

2 x IRSA DICKSPACHTEL im Spachtelverfahren (Kreuzgang) auftragen;
ca. 60 g/qm pro Auftrag
Arbeitsgerät: IRSA RAPIDSPACHTEL

Gesamtverbrauch: 120 g/qm

Verdünnung/Reinigungsmittel:

IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG

Trocknung:

Trocknungszeit bei der ersten Spachtelung ca. 15 – 20 Minuten, nach der zweiten Spachtelung ca. 20 - 30 Minuten. Bis zur Deckversiegelung ca. 60 Minuten warten. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20°C und 55 % rel. Luftfeuchte). Auf gute Lüftung (jedoch keine Zugluft) ist zu achten!

Arbeitsgerät:

IRSA RAPIDSPACHTEL. Nur mit entsprechenden Arbeitsgeräten lässt sich eine einwandfreie Versiegelung erzielen. Mit IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG reinigen.

Temperatur:

Raum/Untergrund und IRSA DICKSPACHTEL nicht unter +15°C bei der Verarbeitung.

Bitte beachten Sie die R- und S-Sätze, die Gefahrgutklassifizierung auf den Gebindeetiketten und das EG-Sicherheitsdatenblatt.