



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA HP-OIL, HIGH PROTECTION

03/06

Pour sols de parquet et sols de bambou, de liège ou de cotto, dans la finition intérieure

Domaine d'application: universel, pour toutes les surfaces normales jusqu'aux surfaces très lourdement chargées en bois dur ou en bois tendre et en bois exotique pour finition intérieure, comme par exemple le parquet, les sols, le parquet industriel, les meubles, les tablettes de travail, les rayons de bibliothèques. Convient également pour le liège et le cotto. Une bande de test doit être appliquée.

Propriétés: surface bien claire • satiné mat • facile à appliquer • sèche rapidement • rejette l'eau et la saleté • imprègne • protège • entretient • régularise l'humidité • est fortement hydrofuge et anti-salissant • pouvoir élevé de remplissage • bon pouvoir de pénétration • procure une brillance à la surface en bois.

Conditions: poncer uniformément sur toute la surface le bois non traité (dernier polissage avec un grain de 120). La surface doit être débarrassée de toutes les impuretés, telles que la poussière, la crasse, la graisse, etc. L'humidité du bois ne peut être supérieure à 10-12%. Traitement à au moins +18°C (le fait de réchauffer l'huile jusqu'à 30-35°C augmente le pouvoir de pénétration). Pour enlever la poussière, utiliser éventuellement un morceau d'étoffe antistatique.

Traitement des surfaces normalement absorbantes: bien agiter le produit. Appliquer 1 fine couche jusqu'à ce que le fond n'absorbe plus l'huile. Au plus tôt après 20 minutes et au plus tard après 30 minutes, faire entrer complètement le produit par frottement à l'aide d'un coussinet beige. Sur toute la surface, on ne peut plus voir de taches brillantes ni d'éclaboussures d'huile. Laisser sécher une nuit, ensuite contrôler en tout cas si, oui ou non, la surface absorbe encore l'huile. Si c'est le cas, appliquer encore une fine couche d'huile et la faire pénétrer par frottement à l'aide d'un coussinet beige.

Traitement des surfaces fortement absorbantes: comme pour les surfaces normalement absorbantes. Selon le pouvoir absorbant de la surface, on peut appliquer jusqu'à 3 couches. Respecter les temps de séchage intermédiaires. En cas d'utilisation d'une spatule, appliquer 2 à 3 couches d'IRSA HP-Oil selon le pouvoir absorbant et, en particulier pour les essences de bois fortement absorbantes ou diversement absorbantes (comme le hêtre ou le cerisier), refrotter chaque fois immédiatement à l'aide d'un coussinet beige (travailler à 2 personnes au moins).

Séchage: laisser sécher chaque couche une nuit. Veillez à ce que le sol soit bien aéré. Ne pas marcher au moins pendant 2 à 3 jours sur les sols traités à l'huile, ensuite marcher dessus avec précaution. Les temps indiqués ont trait à des conditions normales pour une température de +20° C et une humidité relative de 55%.

Consommation (= valeurs indicatives : selon le pouvoir absorbant du bois, appliquer IRSA HP-Oil uniformément en une fine couche à l'aide d'une spatule (environ 30 g/m² par couche) ou à l'aide d'un rouleau/d'une brosse (environ 80 g/m² par couche). Selon le pouvoir absorbant et la façon d'étendre le produit du fond (par exemple pavage en bois), la quantité double sera nécessaire.

Outils: brosses IRSA, rouleau en mohair IRSA, spatule IRSA Rapid, disqureuse, ponceuse ou machine à excentrique à coussinets beiges / blancs ou bloqueur IRSA / inhibiteur IRSA avec des morceaux d'étoffe absorbants.

Entretien et nettoyage: exécuter ensuite un entretien suivant l'effet souhaité: IRSA Pflegeöl (huile d'entretien mat), IRSA Natura Hartwachs (lustré satiné). En cas de sols fortement encrassés, nettoyage avec IRSA Seifenreiniger (savon d'entretien) ou avec IRSA Natura Hartwachs en cas de sols traités à la cire. Lorsque les coussinets ou les morceaux d'étoffe sont fortement imprégnés d'huile lors du polissage, remplacer ceux-ci immédiatement et utiliser de nouveaux coussinets ou de nouveaux morceaux d'étoffe. L'huile doit toujours être complètement enlevée par polissage. Durant le temps de durcissement d'environ 6 jours, ne pas charger complètement la surface et ne pas la traiter à l'eau avant environ 14 jours. Veuillez tenir compte des fiches techniques correspondantes ou suivre les instructions d'entretien pour les sols traités à l'huile et à la cire.

Entreposage: en cas d'entreposage dans un endroit froid et sec, le produit peut se conserver plusieurs années dans le fût métallique d'origine fermé.

Avertissement: conserver dans des récipients fermés les morceaux d'étoffe, les coussinets et autre matériel de travail imprégnés. Humidifier avec de l'eau l'huile / la cire en contact avec la poussière de ponçage, les chiffons en tissu et les choses de ce genre ou les conserver dans un seau à couvercle qui peut être refermé ou les acheminer à la décharge de manière sécurisée contre le feu. Danger de combustion spontanée!

Indications: contient des acides gras, ramifiés C6-19, des sels de cobalt[III], de l'oxime de méthyléthylkétone-2. Peut provoquer des réactions allergiques.

Il y a lieu de prendre les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Sur demande, vous pouvez obtenir la fiche technique 'Sécurité' pour les utilisateurs professionnels.

UBA 16440312



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant le propre examen des produits livrés par nous sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de nos responsabilité se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité.