



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA Natura Hartöl - Huile dure Natura, sans dissolvant

Imprégnation naturelle en profondeur pour parquet et bois

06/06

Composants: huiles naturelles comme le vernis d'huile de lin, l'huile de tournesol, l'huile de noix, l'huile d'œillet, huile de colza ainsi que de l'octoate de cobalt et l'octoate de calcium. L'huile de colza et l'huile de lin, comprimées à froid, proviennent de la culture indigène contrôlée.

Domaines d'application: IRSA NATURA HARTÖL (HUILE DURE) peut être utilisée pour tous les bois durs, tendres ou exotiques, normalement et même extrêmement sollicités, dans les travaux d'aménagement intérieur, par ex. les parquets, les vestibules, les sols industriels, les pavages en bois, les escaliers, les tables de travail, les étagères, les appuis de fenêtres, le bois à coller.

Propriétés: • imprègne • protège • entretient • est biologiquement neutre sur le plan de la construction • régularise l'humidité • est fortement hydrofuge et anti-salissant • pouvoir élevé de remplissage • la madrure est accentuée • bon pouvoir de pénétration • procure une brillance à la surface en bois.

Traitement: l'humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 15 %. Le bois doit être poncé (le mieux serait un ponçage final - grain de 120) sec et débarrassé de tous résidus.

Instructions de travail pour les parquets, les vestibules, les étagères, etc.

1^{ère} étape de travail : appliquer IRSA NATURA HARTÖL (huile dure) de manière uniforme, mouillé sur mouillé, jusqu'à saturation complète du bois. Répéter l'opération jusqu'à ce que l'huile reste uniformément brillante et humide (repasser à la brosse à enduire / au rouleau sur les endroits secs qui se présentent). Pendant les opérations, on peut marcher sur la surface avec des chaussures propres. Outils de travail: brosse à enduire IRSA, rouleau en mohair IRSA. Consommation : environ 100 à 120 g/m², 1 litre = environ 8 à 10 m².

2^{ème} étape de travail: après 45 minutes environ, on enlèvera bien l'huile excédentaire qui sera recueillie à l'aide du torchon IRSA HARTÖL (huile dure). Par massage, faire entrer dans la surface en bois l'huile restant encore éventuellement de sorte qu'il ne reste plus d'huile dure IRSA NATURA HARTÖL sur la surface. Outil de travail : machine monodisque IRSA BLITZBOY ou ponceuse avec chaque fois un patin beige

3^{ème} étape de travail éventuelle avec application suivante de cire: au cas où le sol devrait être ciré avec IRSA NATURA HARTWACHS (cire dure) – recommandable pour les sols très fortement sollicités – ceci peut s'effectuer 3 jours après l'application d'IRSA NATURA HARTÖL (huile dure). Procédé étendu – voir étiquette IRSA NATURA HARTWACHS.

Instructions de travail pour les pavages en bois de bout, les pavage sen bois et les bois fortement absorbants (par ex. le hêtre étuvé). Puisque ces surfaces sont très absorbantes, il faudra appliquer sur celles-ci plusieurs couches d'IRSA NATURA HARTÖL (huile dure) et laisser chaque fois entre les applications un temps de séchage intermédiaire suffisant.

1^{ère} étape de travail: délimiter une zone de travail d'environ 40 m². Appliquer sur la surface IRSA NATURA HARTÖL de manière uniformément brillante et humide. Traiter ultérieurement 2 à 3 fois – à des intervalles d'environ 10 minutes – avec IRSA NATURA HARTÖL. Pendant les opérations, on peut marcher sur la surface avec des chaussures propres. Outils de travail: brosse à enduire IRSA, rouleau en mohair IRSA.

Consommation: environ 100 à 120 g/m² par couche, 1 litre = environ 8 à 10 m².

2^{ème} étape de travail: après environ 20 minutes, bien enlever de la surface l'huile excédentaire à l'aide du torchon IRSA NATURA HARTÖL. Par massage, faire pénétrer immédiatement dans le bois de la surface en bois l'huile restant encore éventuellement, à l'aide d'un patin beige sec de sorte qu'il ne reste plus d'IRSA NATURA HARTÖL sur la surface. Outils de travail: IRSA HARTÖL WISCHER (torchon), machine monodisque/patin beige, Blitzboy IRSA/patin beige ou ponceuse/patin beige.

3^{ème} étape de travail: après au moins un temps de séchage de 12 heures, appliquer IRSA NATURA HARTÖL.

Voir 1 + 2

4^{ème} étape de travail: au cas où la surface serait encore absorbante: après au moins un temps de séchage de 12 heures, procéder au troisième traitement IRSA NATURA HARTÖL. S'il devait encore se présenter des endroits secs d'assez grandes dimensions, traiter ceux-ci encore 2 à 3 fois, à des intervalles de chaque fois 10 minutes. Si l'IRSA NATURA HARTÖL reste sur une grande surface, il faudra enlever énergiquement de la surface l'huile excédentaire avec IRSA HARTÖL WISCHER (torchon), faire pénétrer le reste par massage à l'aide du patin beige. Outils de travail : brosse à enduire IRSA ou rouleau en mohair IRSA, torchon ISA HARTÖL, machine monodisque / patin beige, Blitzboy IRSA / patin beige ou ponceuse / patin beige.

Consommation totale en fonction de l'essence de bois et de la nature du bois: jusqu'à 480 g/m².



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

F. T. Huile dure Natura

03/06

5^{ème} étape de travail éventuelle: le sol séché (temps de séchage au moins 2 à 3 jours environ), peut être traité ultérieurement avec IRSA NATURA HARTWACHS (cire dure) – recommandable pour les surfaces très fortement sollicitées. Instructions de travail : voir étiquette IRSA NATURA HARTWACHS et fiche technique.

Important: après chaque étape de travail, il ne peut rester aucun film humide d'IRSA NATURA HARTÖL sur la surface. Une formation de film est anormale. En faisant très attention, (par ex. avec des chaussettes, on devrait pouvoir marcher sur le sol dans un délai de 24 heures après le traitement. Résistance parfaite à l'usure: en fonction de la température, de l'humidité de l'air et du bois, au moins après 6 jours.

Entretien / nettoyage / nettoyage approfondi: pour l'entretien et le nettoyage ultérieurs, veuillez demander les instructions d'entretien IRSA pour les sols huilés / cirés et les fiches techniques correspondantes.

Imprégnation ultérieure de surfaces huilées et cirées: une imprégnation ultérieure est possible à tout moment. Au préalable, nettoyer avec IRSA GRUNDREINIGER G 88 (produit de nettoyage approfondi IRSA G 88) les surfaces cirées ou encrassées.

Durée de conservation: peut se conserver plusieurs années - en un endroit frais et sec - dans le fût métallique d'origine non entamé.

Indication d'avertissement: conserver dans des réservoirs fermés les chiffons, patins et autres outils de travail imprégnés. Humecter d'eau ou conserver dans des seaux qui peuvent être fermés ou évacuer de façon sécurisée contre l'incendie l'huile / la cire en contact avec la poussière de ponçage, les chiffons en tissu et les choses de ce genre – sinon danger d'inflammation spontanée! Composants: huiles naturelles raffinées.

UBA 16440301

Il y a lieu de prendre les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Sur demande, vous pouvez obtenir la fiche technique 'Sécurité' pour les utilisateurs professionnels.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant le propre examen des produits livrés par nous sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de nos responsabilité se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité.