



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fiche technique

11/2010

## Lessive IRSA

Incolore, blanc, gris foncé, gris clair, antique, sable.

### Caractéristiques de base :

La lessive IRSA est une lessive à un composant prête à l'emploi. Le lessive IRSA fait ressortir sur le grain du bois naturel, a un temps d'action très court et est inodore. Permet au moyen d'outils adaptés (pas d'objets métalliques) de traiter efficacement de grandes surfaces.

**Applications :** Für unvergiltetes oder gründlich abgeschliffenes Eichenholz oder Weichholz (Nadelholz) im Innenbereich

Pour les bois pas jaunis, bien poncé bois de chêne ou bois résineux (conifères) pour l'intérieur. Idéal pour les planchers en bois, les couloirs, les escaliers, les murs et les plafonds, les meubles, les placages, etc.

### Traitement :

Le bois brut doit être finement poli, propre, sec, exempt de poussière et de graisse (éventuellement dégraisser avec IRSA G88). Un ponçage au papier de verre de grain 120/150 est recommandé. Les taches de résine doivent d'abord être brossées avec le dégraissant IRSA G88 dans le sens des fibres. Remuez bien la lessive dans le récipient avant l'utilisation. Agitez vigoureusement et versez la moitié dans un récipient en plastique. Effectuez d'abord un échantillon !

Remettez le reste dans le récipient et agitez à nouveau vigoureusement et versez-le également dans le récipient en plastique. Mélangez ensuite régulièrement uniformément la solution. Utilisez des outils résistants à la lessive. Appliquez au rouleau ou au pinceau régulièrement la surface jusqu'à saturation avec la lessive.

Mélanger régulièrement la lessive dans le récipient. Les zones sèches sur la surface doivent immédiatement être recouvertes d'une nouvelle couche de lessive, pour obtenir à la fin un film uniforme sur la surface. Lessivez les murs et les plafonds avant le montage et retraiter ensuite ! Après le temps de séchage, brossez les restes calcaires secs formés sur la surface au moyen d'une brosse à récurer sèche ou d'un tampon abrasif et aspirez. Laissez 1 jour de séchage avant le second traitement avec le nettoyant à sec IRSA ou 3 jours pour le second traitement avec les produits IRSA (l'humidité maximale du bois pour un traitement à l'huile ne devrait pas dépasser 14%). Nettoyer soigneusement à l'eau le matériel après usage.

### Traitement :

Indispensable pour la protection des effets et des surfaces. Pour la finition professionnelle des surfaces de bois claires traitées à la lessive, ajoutez les produits de qualité suivants en fonction de l'application : IRSA HP-Oil, IRSA Design huile colorée blanche, IRSA dégraissant, IRSA huile dure industrielle.

### Consommation :

120-150 ml / m<sup>2</sup> par couche, pour les planchers en bois, mélangez 3 ou 4 fois.

### Stockage :

Au frais, mais hors du gel. A conserver 1 an dans le récipient non ouvert. Transvaser le produit des récipients ouverts dans de plus petits récipients plus appropriés et fermés hermétiquement. A utiliser rapidement.

### Indications :

A des effets différents sur différentes surfaces. La réalisation d'un échantillon préalable est donc essentielle. Les résineux déjà jaunis avant le traitement doivent être soigneusement poncés ou blanchis. Les résineux jaunis ne sont pas éclaircis par le traitement ! Ne laissez pas à la portée des enfants. Peut causer des réactions allergiques.

### Conseils de sécurité :

Ordonnance des produits dangereux : Irritant.

### Ingrédients :

Eau, hydroxyde de sodium, cellulose, blanc : craie et oxyde de titane.