



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA Platinum Rollgrund Plus - APPRÊT PLATINUM IRSA PLUS 11/06

apprêt à base aqueuse pour application au rouleau et au pinceau.

Par exemple pour une belle coloration chaude des parquets, des sols de bois et de bambous, panneaux/plafond en bois comme les marches d'escaliers

Base/Livraison: l'apprêt PLATINUM IRSA PLUS est une dispersion à base aqueuse qui est prête à l'application au rouleau ou au pinceau. Elle est conçue pour tous les vitrificateurs à l'eau de finition de la gamme IRSA.

Domaines d'application: l'apprêt PLATINUM IRSA PLUS peut être utilisé et appliqué au rouleau ou au pinceau par exemple sur parquets, sols de bois et de bambous, les marches d'escaliers; ne convient pas forcément aux bois tropicaux (il est conseillé d'effectuer une application d'essai).

Caractéristiques: remplit bien les pores particulièrement approprié pour les bois très absorbants comme le hêtre, l'érable et le frêne qui ne doivent pas être traités à la spatule diminue l'effet de collage des côtés produit une belle surface homogène une coloration chaude du bois en résulte, surtout sur le chêne application simple conforme à l'environnement

Application: bien agiter l'apprêt PLATINUM IRSA PLUS avant chaque utilisation! La surface de bois devant être traitée à l'apprêt doit être propre, exempte de poussière, d'huile, de cire, de graisse et d'autres résidus. Nous vous conseillons de poncer les surfaces de bois au papier émeri, granulation 120 (ponçage final).

Appliquer l'apprêt PLATINUM IRSA PLUS une fois avec un rouleau ou un pinceau; environ 100-120 g/m² selon la capacité d'absorption du bois. L'apprêt PLATINUM IRSA PLUS peut également être appliqué au pistolet. Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous conseils.

Séchage: temps de séchage de l'apprêt environ 2 heures. Le temps de séchage ici nommé se base sur des conditions normales (+20° C et 55 % taux d'humidité). Un taux d'humidité élevé et des températures basses retardent le séchage. Veillez à bien aérer (mais cependant éviter les courants d'air).

Ne pas effectuer de ponçage intermédiaire après l'application de l'apprêt!

Outils de travail: IRSA vous propose des outils de travail particulièrement adaptés à l'application de l'apprêt PLATINUM IRSA PLUS: le rouleau AQUA IRSA, la brosse IRSA. Information: Vous n'arriverez à des résultats satisfaisants qu'avec des outils de travail appropriés. Faites un nettoyage préalable immédiat des outils de travail avec du papier journal ou du papier absorbant après les avoir utilisés et nettoyez-les minutieusement ensuite avec de l'eau.

Matière abrasive: vous pouvez commander toutes sortes de produits abrasifs chez IRSA (rubans, rouleaux, disques, feuilles), treillis ou pads.

Température ambiante d'utilisation: ne pas utiliser si la pièce, le sol et PLATINUM IRSA ont une température inférieure à +15° C respectivement supérieure à +30° C.

Stockage: Ne pas entreposer ni transporter en dessous de +6° C ainsi que pendant un temps prolongé au-dessus de +30° C. Les fûts d'origine non entamés peuvent être conservés 6 mois. Bien refermer et épuiser après peu de temps. **Protéger du froid.**

Remarques: Conserver hors de portée des enfants. Veiller à bien aérer pendant et après l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs. Porter un masque. Lors d'un contact avec les yeux ou avec la peau, immédiatement rincer minutieusement avec de l'eau. Ne pas laisser s'introduire dans les canalisations, dans les eaux ou dans la terre. Ne donner au recyclage que les emballages complètement vides. Ne pas vider les déchets donner de reste de vitrifications sèches dans les canalisations, il faut les apporter au dépôt pour laques usées.

Protection contre le froid. Transport et entreposage à une température d'au moins +6° C!

Il y a lieu de prendre les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Sur demande, vous pouvez obtenir la fiche technique 'Sécurité' pour les utilisateurs professionnels.

VOC-caractéristiques: 2004/42/2 A (i) 140; 140 g/l <62 g/l



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

TD IRSA Platinum Rollgrund Plus 2/2

11/06

Explication:

2004/42	Anée et numéro des directives Européenes
/2	annexe 2
A	partie A
()	Produits sous-classe
---;---g/l	limite 1. Echelle pe. Limite 2. Echelle en gr/l
< ---g/l	valoration-VOC actuel

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant le propre examen des produits livrés par nous sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de nos responsabilité se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité.