



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

06/06

HP-OIL, HIGH PROTECTION

voor parket- en bamboevloer, kurk of cotto, binnenshuis

Toepassingsgebied: universeel, voor alle normaal tot zeer zwaar belaste oppervlakken van hard of zacht hout en exotisch hout binnenshuis, zoals bij voorbeeld parket, vloeren, industrieel parket, meubels, werktabelten, boekenplanken. Ook geschikt voor kurk en cotto. Teststrook moet aangebracht worden.

Eigenschappen: • mooi helder, zijdemat oppervlak • gemakkelijk aan te brengen • sneldrogend • sterk water- en vuilafstotend.

Voorwaarden: Het onbehandelde hout gelijkmatig over het hele oppervlak schuren (laatste slijpbeurt met korrel 120). Het oppervlak moet vrij van alle verontreinigingen zoals stof, vuil, vet, enz. zijn. De houtvochtigheid mag niet meer dan 10-12 % bedragen. Verwerking bij minstens +18 °C (de olie verwarmen tot +30-35 °C verhoogt het indringingsvermogen). Bij het verwijderen van stof eventueel een antistatische doek gebruiken.

Verwerking bij normaal absorberende oppervlakken: het materiaal goed schudden. 1 x dun aanbrengen, tot de ondergrond geen olie meer opneemt. Ten vroegste na 20 minuten en ten laatste na 30 minuten met het beige pad volledig inmasseren. Op heel het oppervlak mogen geen glanzende vlekken of oliespatten meer te zien zijn. Een nacht laten drogen, daarna in ieder geval controleren of het oppervlak nog olie opneemt. Indien dat het geval is, nogmaals olie dun!!!! aanbrengen en volledig met beige pad inwrijven.

Verwerking bij sterk absorberende oppervlakken: zoals bij normaal absorberende oppervlakken. Al naargelang het absorptievermogen van het oppervlak kunnen tot 3 lagen aangebracht moeten worden. De tussentijdse droogtijden in acht nemen. Bij gebruik van spatel 2-3 lagen IRSA HP-Oil aanbrengen, al naargelang het absorptievermogen en, in het bijzonder bij sterk of verschillend absorberende houtsoorten (zoals beuk of kers), telkens onmiddellijk met beige pad nawrijven (minstens met 2 personen werken).

Droging: elke laag een nacht laten drogen. Zorg dat de ruimte goed verlucht is. Geoliede vloeren minstens 2-3 dagen niet betreden, daarna voorzichtig betreden. De aangegeven tijden hebben betrekking op normale voorwaarden bij +20 °C en 55 % relatieve luchtvochtigheid.

Verbruik (= richtwaarden): al naargelang het absorptievermogen van het hout, IRSA HP-Oil met spatel (ca. 30 g/m² per laag) of met rol/borstel (ca. 80 g/m² per laag) gelijkmatig dun aanbrengen. Als, naargelang het absorptievermogen van het hout, en de manier van leggen van de ondergrond (bv houtbestrating) dit vraagt kan ongeveer de dubbele hoeveelheid nodig zijn.

Gereedschappen: IRSA borstels, IRSA mohairrol, IRSA Rapidspatel, machine met een schijf, schuurmachine of excentrische machine met beige/witte pads of IRSA blokker met absorberende doeken.

Verzorging en reiniging: navolgende verzorging al naar gelang het gewenste effect: IRSA Pflegeöl (mat), IRSA Natura Hartwachs (zijdeglanzend) of voor verzorging door vegen IRSA Pflegemilch. Bij sterk vervuilde vloeren reiniging met IRSA Seifenreiniger of met IRSA Natura Hartwachs (bij met was behandelde vloeren) uitvoeren. Indien pads of doeken bij het polieren sterk met olie gedrenkt zijn, deze onmiddellijk vervangen en nieuwe pads, respectievelijk doeken gebruiken. De olie moet steeds volledig opgepolijst worden. Tijdens de uithardingsperiode van ongeveer 6 dagen het oppervlak niet volledig belasten en ongeveer 14 dagen niet met water behandelen.

Lees a.u.b. ook de desbetreffende technische fiches, resp. de gebruiksvorschriften voor geoliede en met was behandelde vloeren.

Opslag: indien koel en droog opgeslagen in ongeopende originele verpakking meerdere jaren houdbaar.

Opgelet: bevat vetzuren, C6-19 vertakt, kobalt[II]zouten, 2-butanonoxine. Kan allergische reacties veroorzaken. Blad met de veiligheidsvoorschriften voor beroepsmensen op verzoek te verkrijgen.

Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.