

IRSA PLATINUM 3001

b.v. voor parket-, bamboe- en houtvloeren, OSB-platen en trappen
voor normale tot zware belasting

Basis/leveringsvorm: gebruiksklare ééncomponent-zuiver--waterlak, **zijdeglans**.

Toepassingsgebied: IRSA PLATINUM 3001 wordt gebruikt voor normaal tot zwaar belaste parket-, bamboe- en houtvloeren, OSB-platen, trappen en hout binnenshuis. Ook geschikt voor gymnastiek- en sportzalen (getest conform DIN 18032, Deel 2). Voor exotische houtsoorten slechts beperkt geschikt, namelijk enkel bij die, met een laag oliegehalte (teststrook aan te bevelen).

In het bijzonder voor heldere houtsoorten (zoals bijvoorbeeld ahorn) die op lange termijn helder moeten blijven is IRSA PLATINUM 3001 Parketwaterlak uitstekend geschikt, ook als grondlaag. Voor een intensievere accentuering van de natuurlijke houttekening (vlammen), vooral bij eikenhout, eerst een grondlaag IRSA PLATINUM GRONDLAK of IRSA PLATINUM GRONDLAK PLUS aanbrengen.

Eigenschappen: mooi helder uitzicht van het hout • hoge slijtvastheid • definitieve harding reeds na ± 3 -5 dagen (bij $+20^{\circ}$ C, 55 % luchtvochtigheid), daarna volledig belastbaar • zeer gemakkelijk aan te brengen • buitengewoon sneldrogend • zeer goed schuurbaar • zeer goed bestand tegen huishoudelijke chemicaliën • geurarm • minimale kantlijmende werking bij het gebruik van IRSA PLATINUM GRONDLAK of IRSA PLATINUM GRONDLAK PLUS resp. IRSA PLATINUM SPATELGEL • zeer hoog vullend vermogen • geen vervelende sporen van gummizolen bij alle glansgraden • de gesloten lakfilm blijft ook bij langdurige inwerking van water onaantast • antislip conform DIN 18032 Deel 2, dan onderhoud en reiniging met IRSA AQUA STAR R9

Verwerking: IRSA PLATINUM 3001 voor gebruik goed schudden! IRSA PLATINUM 3001 kan als grondlaag of als deklaag worden gebruikt. De te behandelen houtoppervlakken moeten proper zijn en vrij van stof, olie, was, vet en andere stoffen. Wij bevelen aan indien nodig het oppervlak licht te schuren met schuurpapier korrel 100-120. Sterk absorberende houtsoorten zoals bijvoorbeeld beuken, ahorn of es mag men niet spatelen.

Lagen / Verbruik:

Grondlaag

a) 2 x IRSA PLATINUM 3001 of IRSA PLATINUM SPATELGEL met behulp van een spatel aanbrengen (kruisgewijs); ± 50 g/m² per laag
of

b) 1 x IRSA PLATINUM 3001 of IRSA PLATINUM GRONDLAK of IRSA PLATINUM GRONDLAK PLUS met behulp van een rol of een kwast aanbrengen; minstens 100 g/m², naargelang de absorptiegraad van het hout

Deklaag

2 tot 3 x IRSA PLATINUM 3001 met behulp van een rol of een kwast aanbrengen; ± 130 g/m² per laag

Totale laagdikte (grondlaag + deklaag): minstens 360 g/m²

IRSA PLATINUM 3001 kan ook gespoten worden. We geven u graag individuele richtlijnen.

Tip: De wachttijd tussen twee lagen mag niet meer dan 12 uren bedragen (hechtingsproblemen).

Niet schuren na het aanbrengen van de grondlaag. Tussentijds schuren enkel voor het aanbrengen van de eindlaag (schuurmiddel resp. schuurwol korrel 120).

Droging:

De droogtijd na de eerste spatellaag bedraagt ± 10 minuten, na de tweede spatellaag ± 30 minuten.

Na het aanbrengen van een grondlaag met rol of kwast ± 2 uren, na een deklaag telkens ± 2 - 4 uren, maar niet meer dan 12 uren.

Het behandelde oppervlak is voorzichtig begaanbaar na ± 4 uren, licht belastbaar na ± 1 dag, volledig belastbaar (tapijt leggen, meubels plaatsen) na ongeveer 3 dagen. Hoe meer het vers behandelde oppervlak de eerste dagen ontzien wordt, hoe langer de levensduur van de behandeling.

De aangegeven droogtijden gelden bij normale omgevingsomstandigheden ($+20^{\circ}$ C en 55 % relatieve luchtvochtigheid). Zorg voor een goede ventilatie (wel tochtvrij). Hoge luchtvochtigheid en lage temperatuur leiden tot aanzienlijk langere droogtijden. In dat geval zorgen voor voldoende ventilatie resp. Luchtcirculatie.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

2/2 IRSA PLATINUM 3001 zijdeglans

09/10

Temperatuur:

Kamer/ondergrond en IRSA PLATINUM 3001 Parketwaterlak niet verwerken bij temperaturen onder +15° C of boven +30° C.

Onderhoud/reiniging: Wij bevelen IRSA AQUA STAR aan voor een glanzend of zijdeglanzend oppervlak. Voor matte oppervlakken die ook op lange termijn mat moeten blijven en voor oppervlakken conform de voorschriften van DIN 18032 Deel 2, gebruik IRSA AQUA STAR R9. Ten vroegste aanbrengen ± 3-5 dagen na het aanbrengen van de eindlaag. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor grondige reiniging IRSA Basisreiniger G88 gebruiken. Vraag naar onze IRSA onderhoudsets.

Tip: hou er rekening mee dat wij geen garantie kunnen verlenen bij het gebruik van vreemde producten of bij het ondeskundig uitvoeren van onderhoud of reiniging.

Wij bevelen het gebruik aan van beschermende matten in druk belopen inkomhallen en van beschermviltjes onder stoelen. Voor bureaustoelen speciale wietjes volgens DIN 68131 gebruiken.

Tips: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na het gebruik voor een goede verluchting zorgen. Productdampen niet inademen. Mondmaskers dragen. Bij contact met de ogen of met de huid onmiddellijk grondig spoelen met water. Niet in afvoer of riolering gieten en niet in de grond laten dringen. Enkel lege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Niet opgedroogde lakresten afgeven bij de inzameling voor lakafval.

Opslag:

Niet bij temperaturen onder +6° C en ook niet langere tijd bij meer dan +30° C bewaren of transporteren. In ongeopende originele verpakking ± 1/2 jaar te bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

Beschermen tegen vorst.

VOC-ID 2007: 2004/42/2 A (i) 140; 140 gr/l <78 gr/l

verklaring:

2004/42 = jaar en nummer van de EU-richtlijnen

/2 = aanhangsel 2

A = deel A

() = Produkt onderklasse

---,--- gr/l = limiet 1. Schaal vb. limiet 2. schaal in gr/l

< --- gr/l = actuele VOC-waarde