



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

02/2009

## IRSA PLATINUM HARDER

voor IRSA PLATINUM 3010/3030-PARKETWATERLAK

### Leveringsvorm:

IRSA PLATINUM ISO-HARDER wordt geleverd als hardercomponent voor IRSA PLATINUM 3010/3030.

### Tip:

IRSA PLATINUM ISO-HARDER is uitsluitend bestemd voor gebruik door de vakman. Contact met de huid absoluut vermijden, beschermende handschoenen dragen, dampen niet inademen, bij het vernevelen een mondkapje dragen.

### Verwerking:

#### I. Mengverhouding

20 delen IRSA PLATINUM 2-componenten Parketwaterlak 3010/3030: 1 deel IRSA PLATINUM ISO-HARDER, ofwel

0,225 liter IRSA PLATINUM ISO-HARDER in 4,5 liter IRSA PLATINUM 2-componenten Parketwaterlak 3010/3030 ofwel

0,45 liter IRSA PLATINUM ISO-HARDER in 9,0 liter IRSA PLATINUM 2-componenten Parketwaterlak 3010/3030.

#### II. Verwerking

IRSA PLATINUM ISO-HARDER toevoegen aan de verpakking van IRSA PLATINUM 3010/3030 en gedurende minstens 15 seconden krachtig schudden (niet roeren).

#### III. Verwerkingstijd

Het mengsel van IRSA PLATINUM 3010/3030 en IRSA PLATINUM ISO-HARDER binnen de 2 uren verwerken (gedurende deze tijd de hoeveelheid die niet direct gebruikt wordt, in een gesloten houder bewaren).

### Temperatuur:

Omgeving / ondergrond en lak/vharder-mengsel niet minder dan +15° C en niet meer dan +25° C; relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 75 % tijdens het verwerken.

### Opslag:

Koel, maar niet bij minder dan +6° C opslaan en transporteren. Verpakking goed gesloten houden. In ongeopende verpakking ongeveer 12 maanden te bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.

**Opgelet:** door contact met water of vocht wordt de harder onbruikbaar, dat wil zeggen: beschermen tegen vochtigheid, reageert met water.

### Beschermen tegen vorst.

### Algemene inlichtingen:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. Gassen/dampen/aërosol niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. Verboden in rioleringen, de bodem of (stromend) water te deponeren. Restanten naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Niet opgedroogde lakresten afgeven bij de inzameling voor lakafval.

### VOC voorschrift vanaf 2007/2010:

IRSA Platinum 3010 2K en Platinum Iso-Härter: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <85 g/l

IRSA Platinum 3030 2K en Platinum Iso-Härter: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <84 g/l

### verklaring :

2004/42 I = jaar en nummer van de EU-richtlijn

2 I = bijlage 2

A I = deel A

( ) I = subcategorie van het product

---,--- g/l = grenswaarde van fase 1 resp. fase 2. niveau in g/l

< --- g/l = actueel VOC waarde