



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

04/2010

## **IRSA PLATINUM ISO HARDER 3055 voor IRSA PLATINUM 3055-2 K PARKETWATERLAK hoogst polijst**

### **Leveringsvorm:**

IRSA PLATINUM ISO-HARDER 3055 wordt geleverd als hardercomponent voor IRSA PLATINUM 3055 **hoogst polijst**.

### **Tip:**

IRSA PLATINUM ISO-HARDER 3055 is uitsluitend bestemd voor gebruik door de vakman. Contact met de huid absoluut vermijden, beschermende handschoenen dragen, dampen niet inademen, bij het vernevelen een mondkapje dragen.

### **Verwerking:**

#### **I. Mengverhouding**

20 delen IRSA PLATINUM 2-componenten Parketwaterlak 3055: 1 deel IRSA PLATINUM ISO-HARDER 3055.

#### **II. Verwerking**

IRSA PLATINUM ISO-HARDER 3055 toevoegen aan de verpakking van IRSA PLATINUM 3055 en gedurende minstens 15 seconden krachtig schudden (niet roeren).

#### **III. Verwerkingstijd**

Het mengsel van IRSA PLATINUM 3055 en IRSA PLATINUM ISO-HARDER 3055 binnen de 2 uren verwerken (gedurende deze tijd de hoeveelheid die niet direct gebruikt wordt, in een gesloten houder bewaren).

### **Temperatuur:**

Omgeving / ondergrond en lak/harder-mengsel niet minder dan +15° C en niet meer dan +25° C; relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 75 % tijdens het verwerken.

### **Opslag:**

Koel, maar **niet bij minder dan +6° C** opslaan en transporteren. Verpakking goed gesloten houden. In ongeopende verpakking ongeveer **9 maanden** te bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.

**Opgelet:** door contact met water of vocht wordt de harder onbruikbaar, dat wil zeggen: beschermen tegen vochtigheid, reageert met water.

### **Beschermen tegen vorst.**

### **Algemene inlichtingen:**

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. Gassen/dampen/aërosol niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. Verboden in rioleringen, de bodem of (stromend) water te deponeren. Restanten naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Niet opgedroogde lakresten afgeven bij de inzameling voor lakafval.

### **VOC voorschrift vanaf 2007/2010:**

**IRSA Platinum 3055 2K hoogst polijst en Platinum Iso-Härter 3055:  
2004/42/2 A(j)140;140 g/l <93 g/l**

### **verklaring :**

2004/42 l = jaar en nummer van de EU-richtlijn

2 l = bijlage 2

A l = deel A

( ) l = subcategorie van het product

---,--- g/l = grenswaarde van fase 1 resp. fase 2. niveau in g/l

< --- g/l = actueelw VOC waarde