



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische gegevens

09/2010

## IRSA Uni Primer AL

Grondverf op basis van alcohol voor exotische en inheemse houtsoorten (ook voor fruit hout); overschilderbaar met elke IRSA Platinum waterlak

### Basis/leveringsvorm:

IRSA Uni Primer AL is een impregnerende en snel drogende grondverf op basis van alcohol die met de rol of met de borstel aangebracht kan worden.

### Toepassingsgebied:

IRSA Uni Primer AL is geschikt voor alle inheemse houtsoorten en voor exotisch hout en verzegelt de meeste houtdeeltjes. Ook boenwasresten in de voegen van oude plankenvloeren worden grotendeels verzegeld. IRSA Uni Primer AL kan als grondlaag gebruikt worden voor elke IRSA Platinum waterlak (IRSA Platinum 3000 1K zijdeglans, IRSA Platinum 1K zijdeglans, IRSA Platinum 3010 2K zijdeglans, IRSA Platinum 3030 2K extra mat en IRSA Platinum 3055 2K hoogglans). Probeer eerst op een verborgen oppervlak. De natuurlijke kleur van het hout blijft behouden. De grondlaag doet de houtnerf lichtjes opleven. De hechting met de ondergrond en met naderhand aangebrachte deklagen is uitstekend!

### Verwerking:

Het te behandelen houtoppervlak moet zuiver en vrij zijn van stof, olie, boenwas, vet en allerlei resten. We raden aan het houtoppervlak te schuren met een schuurmiddel of met een schuurband met korrelgrootte 120 (voor de laatste schuurbewerking). 1 x IRSA Uni Primer AL ca. 100 g/m<sup>2</sup> met de rol of met de borstel aanbrengen. Ingeval van een moeilijke ondergrond een IRSA-borstel gebruiken om de grondverf dieper te doen indringen.

### Opgelet:

Op sterk zuigende ondergrond (bijv. beukenhout) 2 keer met de rol een laag grondverf IRSA UNI Primer AL aanbrengen.

### Drogen:

Droogtijd ca. 30-40 minuten per laag. Dadelijk na droging met de gepaste eindlak afwerken. De opgegeven droogtijden gelden voor normale omstandigheden (+20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid) Een hogere luchtvochtigheid, dikkere verlagen en lage temperaturen vertragen het droogproces. Goede verluchting (tocht vermijden) is belangrijk. **Na het aanbrengen van de grondlaag niet meer schuren!**

### Gereedschap:

IRSA mohairrol of IRSA borstel.  
Enkel met geschikt gereedschap worden perfecte resultaten bereikt.

### Verwerkingstemperatuur:

De kamer, de ondergrond en de IRSA Uni Primer AL mogen niet kouder zijn dan +15° C en niet warmer dan +30° C.

### Opslag:

Koel en droog transporteren en opslaan. Kan in de onaangebroken en originele verpakking ca. 1 jaar bewaard worden. Een aangebroken verpakking goed sluiten en snel opwerken.

### Opmerkingen:

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking voor een goede verluchting zorgen. Bij aanraking met de ogen of de huid grondig spoelen met water. Niet in de riolering of in waterlopen gieten. Vloeibare resten van grondverf zijn gevaarlijk afval.

Watergevarenklasse 1. Giscode: G 3

**VOC-label vanaf 2007:** IRSA Uni Primer AL: 2004/42/2 A(h) 750; 750 g/l <744 g/l

Verduidelijking:

2004/42 = jaar en nummer van de EG-richtlijn

/2 = bijlage 2

A = deel A

( ) = productsubcategorie

---,--- g/l = grenswaarde 1. Niveau, resp. grenswaarde 2. Niveau in g/l

< --- g/l = actuele VOC-waarde