



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

KARTA TECHNICZNA

12/2006

IRSA BASIC COLOR

Podkład barwiący do lakierów wodnych IRSA, lakierów IRSA zawierających rozpuszczalniki i IRSA HP-Oil High Protection

Zastosowanie:

Podkład IRSA BASIC COLOR może być stosowany na wszystkich powierzchniach wewnętrznych, do jasnych, miękkich i twardych gatunków drewna (np. podłogi parkietowe i drewniane oraz meble). Lakier nie nadaje się do nakładania na bogate w składniki, egzotyczne gatunki drewna.

Dostępne kolory:

Bezbarwny, szary, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, niebieski, czerwony, zielony, orzech, żółty, biały, koniak, pomarańczowy, dąb, wenge. Inne odcienie możemy dostarczyć na specjalne zamówienie.

Wskazówki specjalne:

Przed barwieniem konieczne przeprowadzić próbę, na kawałku drewna oryginalnego (najlepiej z odpadów). Żądany kolor należy uzgodnić z Klientem - dać mu do zatwierdzenia zabarwioną próbkę. Drewno jest produktem naturalnym i w zależności od składników i obszaru, w którym drzewo urosło, może reagować w różny sposób i powodować różnice kolorystyczne.

Odpowiednie podłoża:

Suche, czyste drewno, nie zawierające żywicy i oleju.

Użycie:

Przed i podczas użycia lakier IRSA BASIC COLOR należy zawsze dobrze wstrząsnąć lub wymieszać. Przed barwieniem powierzchni należy ją równomiernie przeszlifować. Szlif końcowy - ziarnistość 120. Dokładnie usunąć pył szlifierski. Ilość nanoszonego materiału zależy od gatunku i chłonności drewna. Następnie nanieść równomiernie lakier IRSA BASIC COLOR za pomocą moherowego wałka IRSA Mohair-Lackrolle i wetrzeć za pomocą maszyny jednotarczowej i białego pada. IRSA BASIC COLOR można nanosić również pędzlem, pistoletem na sprężone powietrze lub urządzeniem Airmix. Wcierać konieczne w stanie wilgotnym. Zalecane jest wykonanie powłoki próbnej (ilość i czas działania wpływają na intensywność odcienia kolorystycznego). Więcej informacji otrzymają Państwo po zwróceniu się do firmy IRSA o indywidualną poradę.

W przypadku większych powierzchni należy zwracać uwagę na to, aby materiał pochodził z jednej partii. Jeżeli ilość taka nie wystarcza na całość, to poszczególne partie powinny być przed użyciem wymieszane. Po napoczęciu nowego opakowania ponownie przeprowadzić próbę.

Barwienie i lakierowanie dębu za pomocą IRSA BASIC COLOR, jasne odcienie (biały, jasnoszary itd.) i lakierem odpornym na działanie światła:

Wstępna obróbka powierzchni IRSA BASIC COLOR 1x (ok. 120-160 g/m²). Po czasie schnięcia równym 12 godzin nanieść podkład izolacyjny IRSA Isoliergrund 1x ok. 100 g/m². Po 12 godzinach polakierować powierzchnię 3-4 x 2-składnikowymi lakierami wodnymi IRSA Platinum 2K 2010 jedwabisty mat lub 2030 ultramat lub 2055 wysoki połysk (łącznie ilość min. 360 g/m²). Należy stosować się do informacji podanych w kartach danych technicznych podanych produktów firmy IRSA.

Rozcieńczanie:

IRSA BASIC COLOR jest gotowy do użycia. W celu rozjaśnienia używać tylko lakieru IRSA BASIC COLOR bezbarwny. W zależności od stopnia rozjaśnienia może nastąpić obniżenie odporności na działanie światła. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać.

Zużycie całkowite: ok. 5-8 m²/l lub ok. 160 g/m²
w zależności od gatunku i chłonności drewna.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

str. 2 / Karta Techniczna „IRSA Basic Color“

12/2006

Schnięcie:

Min. 12 godzin. Podany czas schnięcia odnosi się do warunków idealnych (temp. +20° C, wilg. względna powietrza ok. 55 %).

Gruntowanie i warstwy wierzchnie:

Można używać wszystkich lakierów wodnych i rozpuszczalnikowych IRSA, np. IRSA Holzsigel 2000 i IRSA HP-Oil High-Protection. Powierzchnie zaimpregnowane jasnym kolorem należy zabezpieczać tylko powłokami odpornymi na działanie światła, np. lakier wodny do parkietów 1 - składnikowy IRSA Platinum 1K Parkettwasserlack, IRSA Aqua Forte, lakier wodny do parkietów 2-składnikowy IRSA Platinum 2010 2K-Parkettwasserlack jedwabisty mat. W przypadku IRSA Platinum 2030 2K-Parkettwasserlack ultramat zawsze stosować podkład IRSA Platinum Rollgrund.

Czyszczenie narzędzi:

W ciepłej wodzie

Przechowywanie:

IRSA BASIC COLOR może być przechowywany w oryginalnym opakowaniu min. 1 rok. Napoczęte opakowanie jak najszybciej zużyć. Chronić przed mrozem!

Uwaga:

W przypadku jednoczesnego stosowania obcych produktów nie gwarantujemy uzyskania prawidłowej jakości powierzchni barwionej i/lub lakierowanej.

Wskazówki bezpieczeństwa:

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku. W razie zetknięcia ze skórą: natychmiast zmyć wodą z mydłem i dobrze wypłukać. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wolno go wylewać do kanalizacji, gruntu ani cieków wodnych. Do recyklingu nadają się wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zużyte: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

S 2 Chronić przed dziećmi

S 56 Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych

Przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad ostrożnego obchodzenia się z chemikaliami. Karta charakterystyki produktu dostępna dla zawodowych użytkowników na zamówienie.

Kontakt:

EURO-NOVA S.C.

tel. + 48 61 899 1226
biuro@euro-nova.pl