



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Karta danych technicznych

4/2007

OLEJ BARWIĄCY IRSA DESIGN FARBÖL

do parkietów, podłóg z korka oraz drewnianych elementów wystroju wnętrz

Baza:

Surowce naturalne, takie jak oleje roślinne i żywice oraz węglowodory izoalfatyczne.

Forma w chwili dostawy:

W płynie gotowym do użycia.

Produkt dostępny w kolorach: Bezbarwny, biały, jasny dąb, orzech, brunatny. Inne kolory (np. czarny, szary, piaskowy) - na zamówienie.

Zastosowanie:

Wszystkie powierzchnie z drewna, parkietu, korka i inne chłonne powierzchnie.

Chłonność egzotycznych gatunków drewna jest zbyt mała. Należy zawsze wykonać próbę.

Właściwości:

Reguluje wilgotność • zapobiega przyleganiu brudu • dobra zdolność penetracji • odporność na działanie promieni UV • nadaje powierzchni wyrazistość • niska emisja zapachów podczas użycia • bezzapachowy po wyschnięciu.

Prace wstępne: Powierzchnię należy dokładnie wyszlifować (szlif końcowy ziarnem 120/150 – również przy brzegach tym samym materiałem ściernym) i usunąć wszystkie pozostałości, np. pył, brud, tłuszcz. Maks. wilgotność drewna wynosi 15%. Nanoszenie oleju IRSA DESIGN FARBÖL nie powinno odbywać się maszynowo, tylko ręcznie. Uwaga: drewno lite klejone i fornirowane oraz korek wykazują różną chłonność oleju, co może powodować różnice kolorystyczne. Koniecznie przeprowadzić próbę! Przed użyciem produkt dobrze wymieszać! Podczas stosowania zapewnić dostateczną wentylację!

Instrukcja użycia: Nanieść 1 raz olej IRSA DESIGN FARBÖL równomiernie wałkiem lub pędzlem.

Zużycie:

Ok. 50-75 ml/m na jedną warstwę w zależności od chłonności podłoża. Naniesioną warstwę pozostawić na powierzchni na ok. 15-20 minut, następnie wytrzeć ostrożnie chłonną, nie strzępiącą się szmatką włókninową. Jeżeli odcień ma być lekko przezroczysty, to powierzchnię należy zetrzeć ostrożnie już po maks. 5 minutach. Jeśli odcień ma być intensywniejszy, po ok. 24 godzinach nanieść 2 warstwę.

Temperatura użycia: Temperatura pomieszczenia/podłoża i oleju nie może być niższa, niż +15° C.

Narzędzia: Szczotka malarska IRSA, wałek moherowy do lakieru IRSA, pędzel, maszyna jednotarczowa, szmatki włókninowe, pady.

Schnięcie:

Z uwagi na różnice między materiałami powierzchnie mogą mieć różną chłonność, m.in. w zależności od gatunku drewna. Należy wówczas nanieść na wysuszoną przez noc powierzchnię ostrożnie i równomiernie olej IRSA Pflegeöl i zetrzeć miękką szmatką włókninową, co da równomierną, gładką powierzchnię. W ciągu 24 godzin od użycia oleju IRSA Pflegeöl po podłodze należy chodzić bardzo ostrożnie (np. w skarpetach). Pełna obciążalność jest osiągana po ok. 7-10 dniach. Trwałość i zachowanie właściwości oleju w znacznym stopniu zależy od oszczędzania podłogi w pierwszych dniach. Czas schnięcia odnosi się do temperatury +20 °C i wilgotności względnej powietrza 55 %.

Pielęgnacja i czyszczenie:

W pierwszych 7-10 dniach chronić powierzchnię przed wodą. Dalsza pielęgnacja i czyszczenie w zależności odżądanego wyglądu za pomocą oleju pielęgnacyjnego IRSA Pflegeöl, wosku IRSA Natura Hartwachs, mlecza IRSA Pflegemilch lub środka do czyszczenia IRSA Seifenreiniger. Należy stosować się do naszej instrukcji pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych oraz odpowiednich kart technicznych i etykiet dołączonych do opakowań.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

str. 2 / Karta danych technicznych

4/2007

Przechowywanie:

W chłodnym, suchym miejscu, unikać mrozu i w oryginalnym, nienapoczętym opakowaniu produkt zachowuje trwałość przez kilka lat. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać i zużyć w krótkim czasie.

Wskazówki: Zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Aby uniknąć wdychania oparów: zapewnić stały dopływ świeżego powietrza, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie i utrzymać prawidłową ciepłotę ciała. Przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarskiej. W razie utraty przytomności położyć i transportować w stabilnej pozycji bocznej. W razie zetknięcia produktu ze skórą zmyć dużą ilością wody z mydłem. Oczy płukać przez kilka minut z otwartą powieką pod bieżącą wodą. Przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarskiej. W razie połknięcia wyplukać jamę ustną i pić dużo wody. Po połknięciu nie prowokować wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, pokazując opakowanie lub etykietę. W stanie nierozcieńczonym lub w większych ilościach nie wylewać do wód gruntowych, zbiorników wodnych i kanalizacji. Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Chronić przed dziećmi. Zachowywać powszechnie obowiązujące zasady ostrożnego obchodzenia się z chemikaliami.

Klasa zagrożenia wody WGK I, kod Gis: Ö60. UBA 1644 0314.

Karty charakterystyki zawodowi użytkownicy mogą otrzymać na zamówienie.

Kontakt:

EURO-NOVA S.C.

tel. + 48 61 899 1226
biuro@euro-nova.pl