

**Glanzgrad gemessen auf Glas bei einem Winkel von 60°  
(Lack wird mit einer Nassschichtdicke von 120 µ aufgetragen)**

<b>Lack</b>	<b>Einheiten</b>
IRSA Platinum 3000 sm	40 - 44
IRSA Platinum 3000 um	19 - 21
IRSA Platinum 3001 sm	41 - 48
IRSA Platinum 2K PWL 3010 sm	35 - 43
IRSA Platinum 2K PWL 3030 um	15 - 20
IRSA Platinum 2K PWL 3055 hochglanz	100 - 120
IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm	20 -28

Stand 10/2011

